




ARGO Silicone H2FT Paste – синтетическая силиконовая термо- и морозостойкая паста. Подходит для нанесения на многие металлические подложки, включая хром, молибден, ванадий, титан, нержавеющую сталь, обеспечивает долговременную защиту резиновых уплотнителей. Паста применяется для защиты металлических деталей, подверженных воздействию высоких температур, от заедания, истирания, коррозии, питтинга и деформации резьб. Рекомендуется как смягчающий компонент для сборки, предотвращая возникновение трибокоррозии, для гашения колебательных движений и вибрации в качестве антискачковой смазки.

Silicone H2FT Paste не пропускает влагу, обладает отличными разделительными свойствами, предотвращает прилипание резиновых деталей к металлу, исключает скачкообразное движение в парах резина-металл, резина-пластмасса, обладает высокой адгезией к поверхностям.

ПРИМЕНЕНИЕ



тихоходные
подшипники качения



пластиковые
зубчатые передачи



резиновые
уплотнители



направляющие
скольжения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективно работает при температуре от -50 до +250°C

Препятствует возникновению трибокоррозии

Нейтральна к пластикам и каучуку

Не вымывается водой

Silicone H2FT Paste изготовлена на базе силиконового масла и комплексного литиевого загустителя с добавлением политетрафторэтилена. В состав пасты входят противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	2
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь кремово-белого цвета
Загуститель	-	Литиевый комплекс
Антифрикционные добавки	-	PTFE, 10%
Тип базового масла	-	Силиконовое
Диапазон рабочих температур, °C	-	-50...+250
Классификация смазок	DIN 51 502	MSiF2U-50
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	200-300
Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346	265-295
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает



Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO Silicone H2FT Paste наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета.

Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения пасты.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания пасты в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке.

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.