



ARGO Silicone Medium – морозо- и термостойкая силиконовая смазка для автокомпонентов и узлов точных механизмов. Продукт используется в подшипниках качения, в редукторах стеклоочистителей, в муфтах стартеров, в приводах стеклоподъемников автомобилей, в узлах регуляторов холостого хода, в резиновых уплотнителях, в механизмах холодильных установок и морозильных камер, в узлах динамических рекламных конструкций и пр.

Смазочный материал предохраняет узлы от попадания воды и загрязнений, защищает от коррозии и износа; нейтрален к пластикам, резиновым уплотнителям, каучукам. Применяется в условиях, когда смазочный материал должен как можно дольше оставаться в узле трения.

ПРИМЕНЕНИЕ



подшипники качения



пластиковые зубчатые передачи



резиновые уплотнители



направляющие скольжения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективно защищает до -60°C

Сохраняет эксплуатационные характеристики при температуре до $+200^{\circ}\text{C}$

Устойчива к смыванию водой

Совместима с большинством пластмасс

Смазка Silicone Medium изготовлена на базе силиконового масла и комплексного литиевого загустителя. В состав смазки входят противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Silicone Medium 1	Silicone Medium 2
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	1	2
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь кремово-белого цвета	
Загуститель	-	Литиевый комплекс	
Тип базового масла	-	Силиконовое	
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	-	$-60 \dots +200$	$-50 \dots +200$
Классификация смазок	DIN 51 502	KPSi1S-60	KPSi1S-50
Вязкость базового масла при 40°C , $\text{мм}^2/\text{с}$	ГОСТ 33	54	54
Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346	310-340	265-295
Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$	ГОСТ ISO 2176	220	220
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает	



Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO Silicone Medium наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета.

Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания смазки в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке.

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.