




ARGO Termolub XS80 – синтетическая пластичная смазка с усиленными противозадирными свойствами для высоконагруженных приложений, разработанная специально для применения в условиях действия очень низких температур.

Продукт имеет широкое применение в промышленном оборудовании и во внедорожной технике. Используется в подшипниках оборудования, работающих при низких температурах и высоких динамических нагрузках, в том числе в узлах подъемно-транспортных машин.

ПРИМЕНЕНИЕ

-30°C



ЦСС



подшипники
скольжения



подшипники
качения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективно работает в условиях обводнения

Обладает высокой несущей способностью

Сохраняет эксплуатационные свойства при температурах до -45°C

Смазка TermoLub XS80 изготовлена на базе синтетического масла и комплекса сульфоната кальция. В состав смазки входят противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	EP1
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	1
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь светло-коричневого цвета
Загуститель	-	Комплекс сульфоната кальция
Тип базового масла	-	Синтетическое
Диапазон рабочих температур, °C	-	-45...+160
Классификация смазок	DIN 51 502	КРНС1Р-45
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	80
Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346	310-340
Температура каплепадения, °C	ГОСТ ISO 2176	270
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	4136



Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO TermoLub XS80 наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания смазки в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ В АЦСС

Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке. Хранить при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. В зимний период перед применением рекомендуется выдержать смазку при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для применения смазки в АЦСС вне помещения в зимний период необходимо рассчитать минимальную температуру, до которой смазка способна работать корректно. Допустимую минимальную температуру окружающей среды (ДМТО) можно получить, зная нижний предел рабочей температуры (НПТ) и класс NLGI смазки.

Для смазки NLGI, класса 2	ДМТО = НПТ $+25^{\circ}\text{C}$
Для смазки NLGI, класса 1	ДМТО = НПТ $+15^{\circ}\text{C}$
Для смазки NLGI, класса 0	ДМТО = НПТ $+5^{\circ}\text{C}$
Для смазки NLGI, класса 00/000	ДМТО = НПТ t° окружающей среды

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.