



ARGO TermoLux P460 – специализированная индустриальная смазка, работающая в широком температурном диапазоне. Продукт защищает узлы до +180°C, при использовании в централизованной смазочной системе возможна эксплуатация смазки при температуре до +200°C. Смазка устойчива к окислению и обеспечивает надёжную защиту от коррозии, что позволяет увеличивать интервалы между повторными смазываниями; отличается высокой адгезией и водостойкостью как при статических, так и при динамических нагрузках.

Структура продукта позволяет применять его в длинных маслопроводах централизованных смазочных систем сталелитейного и прокатного металлургического оборудования, в тяжёлонагруженных конвейерных подшипниках, подшипниках прокатных валков и роликов горячих рольгангов МНЛЗ, а также в системах смазки пресс-грануляторов производства древесных и кормовых гранул.


ПРИМЕНЕНИЕ



подшипники
МНЛЗ



подшипники
конвейеров



ЦСС

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективно работает до +180°C, кратковременно до +200°C

Имеет высокую несущую способность

Обладает низкой зольностью

Сохраняет эксплуатационные характеристики при работе в условиях обводнения

Смазка TermoLux P460 изготовлена на базе минерального масла и полимочевинного загустителя. В состав смазки входят противоадерные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	EP1	EP1.5	EP2
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	1	1.5	2
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь коричневого цвета		
Загуститель	-	Полимочевина		
Тип базового масла	-	Минеральное		
Диапазон рабочих температур, °C	-	-20...+180	-20...+180	-20...+180
Классификация смазок	DIN 51 502	KP1R-20	KP1.5R-20	KP2R-20
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	460	460	460
Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346	310-340	285-315	265-295
Температура каплепадения, °C	ГОСТ ISO 2176	250	250	250
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает		
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3087	3087	3087



Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO TermoLux P460 наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания смазки в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ В АЦСС

Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке. Хранить при температуре от -40°C до +40°C в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. В зимний период перед применением рекомендуется выдержать смазку при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для применения смазки в АЦСС вне помещения в зимний период необходимо рассчитать минимальную температуру, до которой смазка способна работать корректно. Допустимую минимальную температуру окружающей среды (ДМТО) можно получить, зная нижний предел температуры (НПТ) и класс NLGI смазки.

Для смазки NLGI, класса 2	ДМТО = НПТ +25°C
Для смазки NLGI, класса 1	ДМТО = НПТ +15°C
Для смазки NLGI, класса 0	ДМТО = НПТ +5°C
Для смазки NLGI, класса 00/000	ДМТО = НПТ t° окружающей среды

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.