




**ARGO TermoPlex GNB** – специальная медно-графитовая резьбовая паста для защиты и герметизации резьбовых соединений буровых штанг, используемых в установках горизонтально-направленного бурения.

Продукт обеспечивает требуемую герметичность, многократное свинчивание / развинчивание резьбовых соединений и защиту от коррозии на нефтяных, газовых, газоконденсатных и сильно обводненных месторождениях, в том числе при эксплуатации в северных районах. TermoPlex GNB устойчива к высыханию, отверждению и окислению, имеет высокие показатели механической и химической стабильности. Смазочный материал не плавится и не течет при нагреве.

### ПРИМЕНЕНИЕ



резьбовые  
соединения

TermoPlex GNB является альтернативой пастам:

*Vermeer, TS HDD, TS-PROFI, TS-ULTRA, Copper OWL, Copper graphite, Thread Bond Z, HDDRILL, GDP JLS, Jetlube HD*

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Противостоит образованию коррозии

Устойчива к высоким температурам до +600°C

Выдерживает направленное воздействие воды

Паста TermoPlex GNB изготовлена на базе высококачественного минерального масла, загущенного алюминиевым комплексом с добавлением меди и графита. В состав пасты входят противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                          | Метод           | TermoPlex GNB NLGI 0              | TermoPlex GNB NLGI 1 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| Класс консистенции NLGI             | DIN 51 818      | 0                                 | 1                    |
| Внешний вид                         | Визуально       | Однородная мазь золотистого цвета |                      |
| Загуститель                         | -               | Алюминиевый комплекс              |                      |
| Антифрикционные добавки             | -               | Медь, графит                      |                      |
| Тип базового масла                  | -               | Минеральное                       |                      |
| Диапазон рабочих температур, °C     | -               | -30...+600                        | -15...+600           |
| Пенетрация, 0.1 мм                  | ГОСТ 5346       | 355-385                           | 310-340              |
| Температура каплепадения, °C        | ГОСТ ISO 2176   | Отсутствует                       |                      |
| Коррозионное воздействие на металлы | ГОСТ 9.080      | Выдерживает                       |                      |
| Коррозия меди (медь М1)             | ГОСТ 32329-2013 | 1b или лучше                      | 1b или лучше         |



Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



## СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

**ARGO TermoPlex GNB** наносится типичными для пластичных смазок и паст способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

### Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения пасты.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания пасты в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

## СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке.

## ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.